

CORONARIA

scheda tecnica

CARATTERISTICHE		UNITÀ	VALORI		METODO DI PROVA
PESO TOTALE		g/m ²	±10%	1080	UNI EN ISO 2286 parte 2
SPESSORE		mm	±0,20	1,40	UNI EN ISO 2286 parte 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	ordito	N/5 cm	≥	500	UNI EN ISO 1421 metodo 1
	trama			600	
ALLUNGAMENTO PERCENTUALE A ROTTURA	ordito	%	≥	10%	UNI EN ISO 1421 metodo 1
	trama			15%	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE A SECCO	ordito	N	≥	20	UNI EN ISO 4674-1 metodo B
	trama			20	
RESISTENZA AL DISTACCO DEL RIVESTIMENTO DI SUPPORTO		N/5 cm	≥	50	UNI EN ISO 2411
RESISTENZA ALL'ABRASIONE a secco (METODO MARTINDALE)		cicli	≥	51200	UNI EN ISO 5470-2: 2004
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE a -20°C (METODO BALLY)		cicli	≥	30000	UNI EN ISO 7854
ALLA LUCE ARTIFICIALE (XENO TEST)		scala dei blu	≥	6	UNI EN ISO 105-B02
Composizione 1% PU 75% PVC; 14% PES/COT 10% ORGANICO			Ultimo aggiornamento: 16-04-2024		

CORONARIA

data sheet

CHARACTERISTICS		UNIT	VALUE		TEST METHOD
TOTAL WEIGHT		g/m ²	±10%	1080	UNI EN ISO 2286 parte 2
THICKNESS		mm	±0,20	1,40	UNI EN ISO 2286 parte 3
TENSILE STRENGTH	ordito	N/5 cm	≥	500	UNI EN ISO 1421 metodo 1
	trama			600	
ELONGATION AT BREAK	ordito	%	≥	10%	UNI EN ISO 1421 metodo 1
	trama			15%	
TEAR RESISTENCE (TROUSER)	ordito	N	≥	20	UNI EN ISO 4674-1 metodo B
	trama			20	
DETERMINATION OF COATING ADHESION		N/5 cm	≥	50	UNI EN ISO 2411
ABRASION RESISTENCE dry (MARTINDALE METHOD)		cycles	≥	51200	UNI EN ISO 5470-2: 2004
RESISTENCE BY DAMAGE BY FLEXING -20°C (BALLY METHOD)		cycles	≥	30000	UNI EN ISO 7854
COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT (XENON ARC FADING TEST)		Blue wool scale	≥	6	UNI EN ISO 105-B02
Composition 1% PU 75% PVC; 14%PES/COT 10%ORGANICO			Last update: 16-04-2024		